



# TRASPIRANTE RICOLOR

Codice Scheda IT\_BRL395568T

Rev. 01 del 01/06/2022

Pag. 1 di 3

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Denominazione</b>	TRASPIRANTE RICOLOR		
<b>Destinazione d'uso</b>	Per interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.</li> <li>• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.</li> </ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buona copertura</li> <li>• Facile applicazione</li> <li>• Pronta all'uso</li> <li>• Traspirante</li> </ul>		
<b>Dati tecnici principali Prestazioni sicure normativa europea EN 13300</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Brillantezza	ISO 2813	<10 Gloss Opaco
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 5
	Resa KubelKa-Munk.	ISO 6504-1	10,81 m <sup>2</sup> /L
<b>Colori disponibili</b>	Bianco		
<b>POSA IN OPERA</b>			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"> <li>• pronto all'uso</li> </ul> Mescolare per bene il prodotto prima dell'uso		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pennello: setola sintetica o naturale</li> <li>• Rullo: pelo corto/pelo raso</li> <li>• Spruzzo o Airless</li> </ul>		
<b>Ciclo Applicativo</b>	<b>PARETI INTERNE</b> Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarci che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante. Applicare una mano di fissativo opportunamente diluito, (tipo FISSATIVO ACRILICO). Dopo 5÷6 ore applicare almeno due mani di TRASPIRANTE RICOLOR		

# TRASPIRANTE RICOLOR

Codice Scheda IT\_BRL395568T

Rev. 01 del 01/06/2022

Pag. 2 di 3

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 1 h</li><li>• Secco in profondità: max 24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 5÷6 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>• Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua subito dopo l'uso
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li></ul>

## ALTRE INFORMAZIONI

<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B.4.C.0.A.2.HF Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica		
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per TRASPIRANTE RICOLOR (cat. A/a): 30 g/L (2010). TRASPIRANTE RICOLOR contiene al massimo 30 g/L di COV.		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,540 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 5000 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile

# TRASPIRANTE RICOLOR

Codice Scheda IT\_BRL395568T

Rev. 01 del 01/06/2022

Pag. 3 di 3

	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
<b>Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano	ISO 7254	8÷9 m <sup>2</sup> /Lt
	Resistenza alla diffusione d'acqua S <sub>D</sub>	ISO 7783-2	<0,14 m (spessore film 100 micron secchi)
	Diffusione al vapore d'acqua WDD (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7783-2	>150 g/m <sup>2</sup> in 24 h Alta

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.