



SCHEDA TECNICA

Malta polimerica pronta all'uso

Speedy Mix

Doc. n° SPEEDY-MIX-00
Rev. 0 del 02/07/2014
Pag. 1 di 1



Speedy Mix è la malta polimerica pronta all'uso ad elevate prestazioni creata per rivoluzionare il sistema costruttivo di pareti e non solo...

Speedy Mix non necessita di essere premiscelata con acqua o additivi, eliminando quindi i tempi di impasto a mano o con attrezzature meccaniche.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Aspetto granuloso tipico del cemento;
- Applicazione facile e veloce;
- Resiste alla pioggia, alle alte e

basse temperature/gelo;

- Ottima resistenza ai raggi UV;
- Utilizzabile anche su superfici leggermente umide;
- Verniciabile dopo 24 ore dall'applicazione;
- Non contiene solventi, silicani o MDI;
- Non adatto per applicazioni sommerse in acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Speedy Mix è il sostituto della tradizionale malta cementizia e collanti, idonea per l'allettamento di mattoni forati o pieni, riparazione di crepe sia su pietra che muratura, incollaggio piastrelle, pietra naturale o marmo, fissaggio di tegole e coppi per coperture, sigillature elettriche e idrauliche, riempimento di fori su muratura assicurando protezione contro l'umidità, fissaggio di pannelli atti alla coibentazione termo/acustica o qualsiasi altro prodotto da applicare su pareti grezze, intonacate o cemento armato.

APPLICAZIONE

- Il substrato deve essere pulito, esente da polvere, olio e grasso;
- L'applicazione non necessita di nessun tipo di attrezzatura, la confezione ha la funzione di erogatore;
- Per l'applicazione tagliare la punta della sacca a circa 1 cm dalla punta;
- Dopo 5-10 min rimuovere il materiale se in eccesso con una spugna umida;
- Sciacquare le mani e gli strumenti con acqua dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche

Composizione	Acrilica in dispersione acquosa
Colore	Grigio
Contenuto	3 Kg
Sistema di polimerizzazione	Polimerizzazione mediante umidità dell'aria
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità	20 minuti*
Resistenza al gelo	-15°C (durante il trasporto)
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +40°C

* 23°C e 55% di umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto tra i +5°C e i +25°C in contenitori integri ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà rimangono inalterate fino a **12 mesi** e fino a **6 mesi** se aperti e richiusi con cura.

LIMITAZIONI

Resistente all'umidità ma non idoneo per l'immersione permanente in acqua. Non applicabile al di sotto di +5°C o su supporti gelati. Non consigliato per giunti di dilatazione. I giunti eseguiti in maniera non corretta o non completamente riempiti riducono la vita utile dell'elemento su cui sono stati realizzati.

CONFEZIONE

Confezione speciale da 3Kg ca. con funzione di erogatore.

QUALITÀ

Speedy Mix è sottoposta ad accurati e costanti controlli dei nostri laboratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.



Grigio Scuro
RAL 7030