

SCHEDA TECNICA BICOMPONENTE

Colla Poliuretanica bicomponente, senza acqua, ideale per la posa di prati sintetici, listoni in legno, parquet prefinito e precalibrato.

Il collante deve essere utilizzato sempre in condizione asciutta e applicato con una spatola dentata.

Per incollare il prato sintetico, anche in caso di posa su pavimentazione in mattonelle o cemento, consigliamo di non usare il collante direttamente sulla superficie di appoggio onde evitare che la pavimentazione si danneggi allorquando deciderete di rimuovere o sostituire il manto erboso.

Per una perfetta posa dell'erba sintetica consigliamo, quindi, di utilizzare strisce di telo di giunzione (telo pacciamatura), della larghezza di 30/40 cm da disporre in corrispondenza delle giunzioni del prato. Vi basterà unire le varie parti e incollarle sulla striscia sottostante per ottenere un manto erboso uniforme e stabile.

Caratteristite Tecniche

Rapporto di catalisi : 9 / 1

Applicazione : spatola dentata.

Temperatura di applicazione : non inferiore a + 10°C

Pot-life : 2 h

Indurimento : 48/60 h

Resa : 800/1400 gr/mq. In funzione del sottofondo.

Resa su banda di giunzione per prato sintetico: 2500 gr. ogni 8 metri lineari (giunzione di 15cm)

Colore : Rovere/Noce

Stabilita' al magazzinaggio : 1 anno

Confezioni : Kg. 10 (9+1) - 5 (4,5+0,5) - 2,5 (2,25+0,25)

Condizioni ottimali per la posa

Sottofondo : asciutto, sano, non spolverante e non eccessivamente umido

Umidita' del sottofondo : 2% max (non superiore a 30 scala Hydromette ht 85)