



ATYPIC-DECORATIVI

PITTURA DI FONDO

DESCRIZIONE	Pittura di fondo riempitiva per effetti decorativi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">Buona durezza;Ottima copertura;Prodotto studiato appositamente per facilitare l'applicazione di tutte le finiture decorative Atypic.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per PITTURA DI FONDO (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA DI FONDO contiene al massimo 30 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none">SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE, FINITE A CIVILE Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto, applicare una mano di fissativo all'acqua (tipo MAXFIX ACQ) opportunamente diluito. Attendere 24 ore prima di procedere con la finitura decorativa.SUPERFICI MURALI INTERNE DIPINTE O PARZIALMENTE DEGRADATE Eventuali rappezzi eseguiti con stucco devono essere lasciati stagionare completamente, esportare eventuali delaminazioni di pitture non coese, carteggiare se necessario la superficie con cartavetro e spazzolare i residui di polvere. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento completo della linea Biocasacolor. Applicare una mano di fissativo all'acqua (tipo MAXFIX ACQ) opportunamente diluito. Attendere 24 ore prima di procedere con la finitura decorativa.
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Applicare con rullo di lana, pennello o spruzzo in due mani intervallate da almeno 4-6 ore. <ul style="list-style-type: none">Secco al tatto: max 1 hSecco in profondità: max 24 hSovraverniciabilità: dopo 4-6 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinanteTemperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°CUmidità relativa dell'ambiente: < 75%Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">Applicare sulla stessa facciata un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici.Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.Conservare ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezzaI contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua subito dopo l'uso.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di PITTURA DI FONDO, pittura acrilica ad alto riempimento e copertura. Indispensabile come mano di fondo per ottenere una resa estetica ottimale della inea decorativi Atypic ove previsto. Adatto per l'impiego su superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile e superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate, fissate con fissativo uniformante (tipo MAXFIX ACQ) ed eventualmente bonificate con ciclo antimuffa (tipo Biocasacolor). PITTURA DI FONDO si applica a pennello o rullo, con una resa indicativa pari a 8÷10 m ² /Lt per mano di prodotto. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



ATYPIC-DECORATIVI

PITTURA DI FONDO

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,61 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 28.000 cps
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Resa teorica per mano	ISO 7254	8÷10 m ² /Lt
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	50÷120 micron per mano
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico
Legante		Acrilica
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		20% (10% base neutra)
Applicazione a pennello % in volume		25% (10% base neutra)
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		in funzione della macchina erogatrice, consultare il produttore

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it E-mail: info@maxmeyer.it