



BIOACTIVE A+ PLUS

Cod. scheda IMA165803T

Rev.01 del 27.02.2025

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idropittura traspirante antimuffa adatta per interni umidi e poco areati.

- Azione protratta nel tempo;
- Finitura opaca;
- Bianco opaco;
- Applicabile direttamente su tempera.
- Formula A+
- Ottimo punto di bianco
- Bioactive pronto uso contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.
- Livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna: A+
- Formaldeide free (in base ai test sperimentali di laboratorio) il prodotto non ha formaldeide intenzionalmente aggiunta e non emette formaldeide al di sopra della soglia di rilevazione strumentale del metodo applicato.
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD n. S-P-05089



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili a rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate)



DESTINAZIONE

Interno

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente specifico ciclo risanante della linea Bioactive, con Spray Antimuffa e Soluzione Antimuffa.

Applicare una mano di Fissativo antimuffa all'acqua Bioactive opportunamente diluito e attendere 4-6 ore prima dell'applicazione.

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire con acqua

- Applicazione a pennello: Max 10%
- Applicazione a rullo: Max 10%

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se eccessivamente diluito.

STRUMENTI

Rullo a pelo corto/raso, pennello con setola sintetica

APPLICATIVI E PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Lavare con acqua.

Eliminare la pittura dagli attrezzi subito dopo l'uso, premendoli contro la parte interna della confezione. Successivamente immergerli in una bacinella con una quantità minima d'acqua, ripetendo l'operazione fin quando necessario.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare almeno due mani di BIOACTIVE A+ PLUS

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE COV (2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per BIOACTIVE A+ PLUS (cat. A/a): 30 g/L (2010). BIOACTIVE A+ PLUS contiene al massimo 30 g/L di COV.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Colore	Bianco colorabile a sistema tintometrico	
Resa teorica per mano	12÷14 m ² /L in funzione dell'assorbimento del supporto	ISO 7254
Diluizione	Max 10% in volume con acqua.	
Secco al tatto	max 0,5 h	
Secco in profondità	max 24 h	
Sovraverniciabilità	6÷8 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154

Peso specifico	1,63÷1,69 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità Brookfield	6500÷8500 cps	ASTM D 2196

NORMATIVA EUROPEA EN 13300

Rapporto di contrasto	Classe 3	ISO 6504-3
Finezza di macinazione	Fine	ISO 1524
Brillantezza	<5 Molto opaco	ISO 2813

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.